



Bruderholzstrasse 45
4142 Münchenstein
Tel.061 378 85 50
Fax061 378 85 51
www.paulsauterag.ch

PAUL SAUTER AG
Holzwerkstoffe Platten

Register 3 / Sperrholz



	<u>Seite</u>
Birke S+/S+, S/BB	3,2
Birke IQ B/BB längs	3,2
Birke Aviatik	3,3
Birke Grundierfolie "Enso Paint"	3,3
Birke einseitig Siebdruck	3,4
Kantenschutzlack Solarit	3,4
Birke filmbeschichtet	3,4
Birke Color	3,5
Birke CPL weiss Velour	3,5
Birke Linoleum schwarz	3,6
Seekiefer I++/II, II/III	3,6
Okume IQ	3,7
Okume-Pappel	3,7
Pappel A/A, A/B	3,7
Sperrholz Pappel roh, weiss grundiert	3,8
Buche A/B, B/BB	3,8
Sperrholz-Federn	3,8

Sperrholz Birke durchgehend schäl furniert Qualität S+/S+, BB/BB, S/BB

Qualität Decklage **S+/S+** = ohne Pfropfen, **keine** Äste, für **Natur**, gezogenes Deck
S/BB = **S** (Pfropfen zulässig) /
BB (mit Ästen, Einläufen, **Pfropfen**, kann ausgespachtelt sein)

Oberflächen roh, geschliffen
 Aufbau Deck- und Mittellage Birke geschält 1.4 mm,
Deckfurnier aus einem einzigen Batt
 Verleimung BFU 100



Birke S/S (S+/S+)											
Stärke mm		6.5	9	12	15	18	21	24	27	30	40
Gewicht/m2		4.4	6.1	8.2	10.2	12.2	14.3	16.3	18.4	20.4	27.2
Lagen		5	7	9	11	13	15	17	19	21	29
1500 x 3000 mm		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Birke S/BB											
Stärke mm	4	6.5	9	12	15	18	21	24	27	30	
Gewicht/m2	2.8	4.4	6.1	8.2	10.2	12.2	14.3	16.3	18.4	20.4	
Lagen	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	
1500 x 3000 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Sperrholz Birke IQ Längs schäl furniert Qualität B/BB

Qualität Decklage **B** = kleine Äste toleriert
BB = mit Ästen, Einläufen, **Pfropfen**, kann ausgespachtelt sein
 Oberflächen roh, geschliffen
 Aufbau Deck- und Mittellagenfurniere Birke, alle Furniere geschält 1.4 mm
Deckfurnier längslaufend
 Verleimung BFU 100



Birke IQ B/BB längs										
Stärke mm	6.5	9	12	15	18	21	24	27	30	
Gewicht/m2	4.6	6.4	8.5	10.7	12.8	14.9	17.0	19.2	21.3	
Lagen	5	7	9	11	13	15	17	19	21	
2500 x 1250 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Sperrholz AVIATIK**Flugzeugsper Holz**

Oberflächen	roh, geschliffen
Aufbau	Birke, alle Furniere geschält
Verleimung	V100, Tegofilm



Birke Aviatik						
Stärke mm	1	1.5	2	2.5	3	4
Gewicht/m ²	0.7	1.1	1.4	1.8	2.1	2.8
Lagen	3	3	4	5	6	8
1550 x 1550 mm	X	X	X	X	X	X

Sperrholz Birke mit Grundierfolie "Enso Paint"

Anwendung	für Anstrich- und Lackierzwecke aller Art (Direktlackierung) z.B. Fensterläden, Fassaden, Balkontrennwände
Oberflächen	beidseitig phenolharzgetränktes Kraftpapier als Grundierfolie (300 g/m ²) beige, glatt
Aufbau	Birke, alle Furniere geschält
Verleimung	BFU 100
Anmerkung	Die Verwendung einer Grundierfolie verhindert Haarrissbildung.



Birke Grundierfolie "Enso Paint"							
Stärke mm	9	12	15	18	21	24	27
Gewicht/m ²	6.9	9.0	11.1	13.20	15.3	17.40	19.5
Lagen	7	9	11	13	15	17	19
1500 x 3000 mm	X	X	X	X	X	X	X

Sperrholz Birke einseitig Siebdruck

Anwendung	Carrosserie- und Fahrzeugbau, Böden, Podeste, Gerüstbau etc.	
Oberflächen	beidseitig je 1 Phenolharzfilm (220 g/m ²) dunkelbraun einseitig rutschfeste Siebdruckprägung , Rückseite glatt	
Aufbau	Birke, alle Furniere geschält	
Verleimung	BFU 100	Kanten versiegelt



Birke Siebdruck								
Stärke mm	9	12	15	18	21	24	27	30
Gewicht/m ²	6.5	8.5	11.0	13.0	15.0	17.0	19.2	21.2
Lagen	7	9	11	13	15	17	19	21
1500 x 2500 mm	X	X	X	X	X	X	X	X

Andere Formate auf Anfrage

Kantenschutzlack SOLARIT

Anwendung	Kantenschutzlack für Betonschalungs-, Carrosserie- und Fahrzeugplatten
Gebrauchsanweisung	Gebrauchsfertig - thixotrop. Nicht verdünnen, leicht umrühren. Ein einmaliger satter Pinselauftrag ergibt deckende Oberflächen und bietet Schutz gegen Feuchtigkeit. Ideale Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +25°C
Trocknung	Nach ca. 1 Stunde staubtrocken, nach ca. 12 Stunden durchgehärtet; bei kalter Witterung entsprechend längere Trocknungszeit.
Ergibigkeit	ca. 10 m ²
Farbe	braun RAL 8022



Solarit	
Dose 1.4 kg	X

Sperrholz Birke filmbeschichtet

Color

Oberflächen	beidseitig Phenolharzfilm kastanienbraun , (120 g/m ²) glatt (Farbdifferenzen sind produktionsbedingt)	
Aufbau	Birke, alle Furniere geschält	
Verleimung	BFU 100	Kanten versiegelt



Birke filmbeschichtet								
Stärke mm	6.5	9	12	15	18	21	24	27
Gewicht/m ²	4.7	6.4	8.4	10.5	12.5	14.5	16.5	18.6
Lagen	5	7	9	11	13	15	17	19
1500 x 3000 mm	X	X	X	X	X	X	X	X

Sperrholz Birke Color hellbraun / schwarz

Ausführung	beidseitig glatt, Kanten versiegelt
Anwendung	Carrosserie- und Fahrzeugbau, Spiel- und Sportgeräte, Balkontrennwände, Verkleidungen, Innenausbau und bedingt für Aussenanwendung
Oberflächen	beidseitig Phenolharzfilm (120 g/m ²) hellbraun Deckfurniere Qualität S, (Farbdifferenzen sind produktionsbedingt)
Aufbau	Birke, alle Furniere geschält, verbesserte Mittellagen
Verleimung	BFU 100
Wichtig	Phenolharzfilm ist <u>nicht</u> lichtecht! Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Bei schwarzen Phenolharzfilm muss auch mit Walzspuren gerechnet werden!

Hellbraun				
Stärke mm	6.5	9	18	21
Gewicht/m ²	4.6	6.4	12.8	14.9
Lagen	5	7	13	15
1500 x 3000 mm	X	X	X	X



Schwarz	
Stärke mm	18
Gewicht/m ²	12.6
Lagen	13
1500 x 3000 mm	X



Sperrholz Birke CPL weiss Velour

Anwendung	Innenausbau
Oberflächen	CPL belegt weiss Velour
Aufbau	Birke, alle Furniere geschält
Verleimung	BFU 100



Birke CPL weiss Velour					
Stärke mm	9	12	15	18	24
Gewicht/m ²	6.9	9.0	11.1	13.2	17.0
Lagen	7	9	11	13	17
1500 x 2500 mm	X	X	X	X	X

Sperrholz Birke, Linoleum schwarz belegt (ein- oder beidseitig)



Beschrieb	22 mm	Birke Multiplex, beidseitig belegt mit 2 mm Linoleum (inkl. Schutzfilm)
	29.8 mm	Birke Multiplex, einseitig belegt mit 2 mm Linoleum (inkl. Schutzfilm) Rückseite 0.8 mm HPL schwarz
Mittellage	Birke Multiplex, BFU 100	
Farbe Belag	schwarz	
Anwendungsgebiete	Schreibtischplatten, Tische und Ablagen, Schrankfronten, Regalböden, Schalter und Theken, Innentüren, Trennwände, Wandverkleidungen.	
Besonderheiten	Furniture-Linoleum besteht aus den nachwachsenden Rohstoffen Leinöl, Harz und Holzmehl sowie Pigmenten.	

Birke Linoleum		
Stärke mm	22	29.8
Gewicht/m ²	17.0	22.8
2800 x 1830 mm	X	X

Sperrholz Seekiefer

Aufbau	durchgehend Seekiefer geschält, geschliffen Vorderseite geschlossen ohne Äste (max. 1 Ppropfen/m ²) Rückseite geschlossen mit Ästen und Ppropfen
Verleimung	BFU 100



Seekiefer I++/II Clear								
Stärke mm	7	10	12	15	18	22	25	30
Gewicht/m ²	4.1	5.8	7.0	8.7	10.4	12.8	14.5	17.4
Lagen	3	5	5	5	7	9	9	9
2500 x 1250 mm	X	X	X	X	X	X	X	X

Seekiefer Utipin III/III	
Stärke mm	9
Gewicht/m ²	5.2
Lagen	3
2500 x 1250 mm	X

Seekiefer Furnier I++ Clear	
Stärke mm	3
2600 x 1300 mm	X

Okumé IQ**Industrie-Qualität**

Oberflächen roh, geschliffen, Deckfurniere Qualität B/BB
 Aufbau Deck- und Mittellagenfurniere Okumé geschält
 Verleimung BFU 100



Okumé IQ													
Stärke mm	4	5	6	8	10	12	15	18	19	22	25	30	40
Gewicht/m2	2.1	2.6	3.2	4.2	5.3	6.4	8.0	10.0	10.1	11.7	13.3	15.9	21.2
Lagen	3	3	4	5	5	5	7	9	9	9	11	13	17
2500 x 1220 mm							X	X		X	X	X	
2500 x 1700 mm	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

Okumé-Pappel

Oberflächen roh, geschliffen, Deckfurniere Qualität B/BB
 Aufbau Deckfurniere Okumé geschält
Mittellagen Okumé-Pappel wechselnd
 Verleimung BFU 100



Okumé-Pappel		
Stärke mm	19.6	38
Gewicht/m2	9.9	19.2
Lagen	7	15
2500 x 1250 mm	X	X

Pappel A/B, (A/A)

Oberflächen roh, geschliffen, beidseitig gebleicht
 Aufbau alle Furniere geschält
 Verleimung IF 20 E1



Pappel A/A	
Stärke mm	5
Gewicht/m2	2.3
Lagen	3
2520 x 1720 mm	X

Pappel A/B							
Stärke mm	3	4	6	8	10	15	
Gewicht/m2	1.4	1.8	2.7	3.6	4.5	7.2	
Lagen	3	3	5	5	5	7	
2520 x 1720 mm	X	X	X	X	X	X	X

andere Stärken und Formate auf Anfrage

Sperrholz Pappel roh (ungebleicht) + weiss grundiert

Oberflächen	roh (ungebleicht), geschliffen weiss grundiert
Aufbau	alle Furniere geschält
Verleimung	IF 20 E1

Sperrholz Pappel roh + weiss grundiert				
Stärke mm	5	15	18	22
Gewicht/m ²	2.4	7.2	8.1	10.6
Lagen	3	7	9	11
2500 x 1220 mm roh	X	X	X	
2500 x 1220 mm weiss grundiert			X	X

Sperrholz Buche A/B, B/BB

Oberflächen	roh, geschliffen
Aufbau	Deck- und Mittellagen in Buche geschält, (1.5 mm I/II), gefügt, geschlossen
Verleimung	AW 100
Kanten	roh, unbehandelt



Buche A/B					
Stärke mm	15	19	22	25	30
Gewicht/m ²	13.4	15.9	18.5	21.0	25.2
Lagen	9	11	14	15	19
2550 x 1850 mm	X	X	X	X	X

Buche B/BB									
Stärke mm	4	5	6	8	10	12	40	50	
Gewicht/m ²	3.4	4.2	5.0	6.7	8.4	10.0	33.6	42.0	
Lagen	3	3	5	5	6	7	25	31	
2200 x 1250 mm	X	X	X	X	X	X			
2200 x 1850 mm							X	X	

Sperrholz Federn

Ausführung	roh, geschliffen Kanten leicht gefast
Verleimung	AW 100



Federn		
Stärke mm	4 x 20	6 x 20
Stk. per Bund	100	50
2500 mm	X	
2500 mm		X

